

ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ SF12+ 40

ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ SF 12+ 40 – готовая к применению охлаждающая жидкость карбоксилатного типа на основе этиленгликоля для современных двигателей внутреннего сгорания, включая автомобильные и стационарные двигатели. Обеспечивает увеличенный интервал замены по сравнению с традиционными антифризами.

Применение:

- Легковые и грузовые автомобили.
- Стационарные дизельные двигатели.
- Спецтехника, автобусы.

Преимущества

- Отвечает требованиям спецификаций MAN 324 SNF и VW TL 774-F (G12+).
- Совместим с антифризами более ранних спецификаций VW G12 и G11 (TL 774 C/D).
- Пакет присадок изготовлен по бессиликатной технологии.
- Возможно применение как в чугунных, так и в алюминиевых двигателях.
- Не образует отложений и накипи.
- Надежно и долговременно защищает от коррозии.
- Предотвращает кавитацию.
- Не имеет склонности к образованию пены.

Типичные физико-химические характеристики

Типовые показатели	Метод	ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ SF12+ 40
Внешний вид	визуально	Прозрачная однородная жидкость красного цвета без видимых посторонних включений
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D1122	1,068
Показатель преломления при 20°С	ГОСТ 18995.2	1,386
Температура кипения, °С	ASTM D1120	108
Резерв щелочности, мл HCl	ASTM D1121	8,4
pH	ASTM D1287	8,5
Вспениваемость	ASTM D1881	макс. 100 мл / 3 с
Температура кристаллизации, °С,	ASTM D1177	-37

Соответствие спецификациям и стандартам

- VW TL 774-F (G12+), MB 325.3, FORD WSS-M97B44-D, John Deere, JIS K2234, Volvo Penta, Great Wall, Fiat, Case New Holland, Claas, NFR 15-601, Caterpillar, KSM 2142, JASO M325
- ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034, BS 6580-2010, Afnor NF R15-601, ГОСТ 33591-2015

Одобрения

MAN 324 Typ SNF, ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

ASTM D1384. Коррозионное воздействие на металлы (коррозия в стекле), 336 ч, 88°C

	Латунь	Медь	Припой	Сталь	Чугун	Алюминий
	Среднее изменение веса пластины, мг					
Норма по ASTM D3306 (макс.)	10	10	30	10	10	30
ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ SF12+ 40	0	-2,2	-1,5	0,5	2,1	0,8

ASTM D4340. Коррозия на горячей поверхности, 25% об, 168 ч, 135°C

	Потеря веса, мг/см/неделя
Норма по ASTM D3306 (макс.)	1.0
ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ SF12+ 40	0,38

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

